



## Argent c 70C

### Film de protection solaire intérieur

Solution de pose intérieure, le film solaire ARGENT 70C garantit un excellent rapport performance/luminosité intérieure. Constitué de 4 couches de polyester et d'un traitement cristal, il est parfaitement adapté aux fortes expositions.

Non-teinté, le film permet de garder une excellente lumière à l'intérieur des locaux et une transparence totale sur l'extérieur, tout en limitant l'éblouissement.

Recommandé pour les bureaux, les écoles et les vérandas, il présente un aspect « miroir argent » vu de l'extérieur, permettant une meilleure protection contre le vis-à-vis.

### PERFORMANCES

Rejet U.V	99 %
Réflexion lumière visible (effet miroir)	44 %
Transmission Lumière Visible	30 %
Énergie solaire totale rejetée (chaleur)	68 %
Ratio solaire de Réflexion	43 %
Ratio solaire d'absorption	35 %
Ratio solaire de Transmission	22 %
Réduction d'éblouissement	68 %
Epaisseur	50 microns

## **Conseils d'application**

### **Pose intérieure sur vitrages situation verticale**

Simple vitrage clair	OUI
Simple vitrage teinté	OUI
Double vitrage clair	OUI
Double vitrage	PRUDENCE SUR ETUDE
Simple vitrage	OUI
Double vitrage	(LOW-E) PRUDENCE SUR ETUDE
Double vitrage teinté	PRUDENCE SUR ETUDE

## **Garantie**

Film GARANTIE 10 ANS en pose intérieure contre :

- La démétallisation
- Le jaunissement
- Le craquèlement

**Durée de vie :** supérieure à 15 ans.

**Classement au Feu M1**

## **Entretien**

Le film nécessite un traitement ANTI-RAYURES CRISTAL, à l'aide de produits usuels, dont la durée de séchage est estimée à 30 jours après la pose.